

モリコート®
特殊潤滑剤

MOLYKOTE® L-8008
潤滑剤

特長

- ほとんどのプラスチックやゴムに悪影響を与えません。
- ごく薄い半透明タイプの被膜を形成し、グリースのようにベタつきません。
- 緑色に着色してあるために白色樹脂に塗布後も容易に判別可能です。

主成分

- フッ素系オイル
- フッ素樹脂パウダー
- フッ素系溶剤

フッ素系ディスパーションでプラスチック、ゴム部品の潤滑用。

用途

カメラ・オーディオ機器・精密部品等のしゅう動部や、プリンター・コピー・ファクシミリのようないオフィス機器のしゅう動部の潤滑。

代表特性(出荷規格ではありません。)

本製品に対し仕様・規格を設定する場合は事前に当社までご連絡ください。

試験項目	単位	測定値
使用温度範囲	℃	-60~150
密度		1.78
引火点	℃	なし
不揮発分	%	5.0
耐樹脂性 (1/4 楕円法)		クラック
POM, PS, ABS		なし
摩擦係数 PS vs POM		0.10

使用方法

使用箇所を清浄し、刷毛、スポンジなどで塗布してください。固形分が沈殿しますのでよく攪拌してください。

包装単位

各種ご用意しておりますので、お近くの東レ・ダウコーニング(株)までお問い合わせください。

使用上の注意

使用に際し必要な安全情報は本データシートには記載されていません。ご使用前に、製品安全データシート(MSDS)及びパッケージ又はパッケージのラベルに表示されている注意書をよく読んで、使用上の安全をはかって下さい。製品安全データシート(MSDS)は Dow Corning website、www.dowcorning.com にアクセスしてお求めいただけます。さらに、代理店または担当営業にご依頼いただいても結構です。

ご注意

ここに掲載する情報およびデータは弊社が信頼できると確信する資料にもとづいて作成しましたが、ご使用に際しては貴社のご使用条件にて事前に十分な試験を行なっていただき、貴社のご満足できる性能、効果の有無を必ずご確認ください。

ここでご紹介する使用方法、用途などは、いかなる特許をも侵害しないことを保証するものではありません。

保証期間

40℃以下、未開封の状態で製造後
36ヶ月

弊社製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療および医薬用途向けには試験されておりません。医療用途には使用しないで下さい。安全面での配慮を必要とする用途へのご使用に際しては、貴社にて事前に当該用途での安全性をご試験、ご確認のうえ、使用の可否をご判断ください。また、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留する恐れがある用途には、絶対に使用しないでください。

弊社の都合により本資料の内容を変更することがあります。又新製品、用途の開発によりカタログの改版を行なう場合がありますので随時ご請求ください。

ウェブサイトのご案内

当社詳細及び連絡先については、ウェブサイト、www.molykote.jpをご覧ください。

We help you invent the future.™

テクニカルインフォメーションセンター
0120-77-6278